

Hans Reinke  
Handelsgesellschaft mbH  
Brandstücken 20  
22549 Hamburg  
Tel.: 040 / 39 10 68 - 0  
Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der  
Angaben unseres Lieferanten  
*Specifications in accordance with  
the details of our supplier*



## Prima Nappa Autoleder / car leather

<b>Bezeichnung characteristic</b>	<b>Einheit unit</b>	<b>Anforderungen requirements</b>	<b>Prüfvorschrift test method</b>
Dicke / <i>thickness</i>	mm	0,9 – 1,3	DIN EN ISO 2589
Flächengewicht / <i>mass per unit area</i>	g/m <sup>2</sup>	< 800	DIN EN ISO 2420
Reibechtheit / <i>rub fastness</i> trocken / <i>dry</i> nass / <i>wet</i> pH = 8	<i>grey scale</i>	4 - 5 4 4	EN ISO 11640 1000 <i>cycles</i> 200 <i>cycles</i> 50 <i>cycles</i>
Zugfestigkeit / <i>tensile strength</i> Höchstzugkraft / <i>maximum tensile force</i> Bruchdehnung / <i>breaking elongation</i>	N %	≥ 80 30 - 70	EN ISO 3376
Dauerknickverhalten / <i>flexion</i> 50.000 Knickungen / <i>flexes</i>		Keine Beschädigung / <i>no damage</i>	EN ISO 5402
Abrieb / <i>taber test</i>	<i>2.000 cycles</i>	Keine Beschädigung / <i>no damage</i>	EN ISO 17076
Weiterreißkraft / <i>tear strength</i>	N	≥ 15	EN ISO 3377-2
Haftung der Zurichtung / <i>adhesion of finish</i>	N/cm	≥ 4	EN ISO 11644
Stichausreißkraft / <i>stitch tear strength</i>	N	≥ 50	EN ISO 23910
Lichtechtheit / <i>light fastness</i>	<i>blue scale</i>	≥ 6	EN ISO 105-B06
Brennprüfung / <i>flammability</i>		OK	DIN EN ISO 1021 1+2 BS 5852 source 3 California TB 117 ECE R 118.02 Annex 6,7 (DIN 75200 / FMVSS 302) IMO A.652 Annex 1 Part 8