

Hans Reinke  
Handelsgesellschaft mbH  
Brandstücken 20  
22549 Hamburg  
Tel.: 040 / 39 10 68 – 0  
Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der  
Angaben unseres Lieferanten  
*Specifications in accordance with  
the details of our supplier*



## Standard Möbelleder / *upholstery leather*

Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirements</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke / <i>thickness</i>	mm	0,9 – 1,1	
Weiterreißkraft / <i>tear strength</i>	N/mm	≥ 20	DIN EN ISO 3377-1
Dauerfaltverhalten / <i>flexing resistance</i> 50.000 Zyklen / <i>flexes</i>		Keine Risse / <i>no cracks</i>	DIN EN ISO 5402
Abriebfestigkeit / <i>rubbing fastness</i> trocken / <i>dry</i> nass / <i>wet</i> alkalisch / <i>alkaline</i>	500 Hübe 250 Hübe 80 Hübe	≥ 4 ≥ 3 ≥ 3	DIN EN ISO 11640
Haftung der Zurichtung / <i>topcoat adhesion</i>	N/10mm	≥ 2	DIN EN ISO 11644
Lichtechtheit / <i>light fastness</i>		≥ 4	DIN EN ISO 105-B02
Brennprüfung / <i>flammability</i>		OK	DIN EN 1021 1+2
Narben / <i>grain</i>		OK	korrigiert / <i>corrected</i>
Hautgröße circa / <i>average size</i>	m <sup>2</sup>	5	

Standard Möbelleder ist ein korrigiertes und chromgegerbtes Leder aus europäischer Rohware. Gerbung und Färbung finden in Deutschland statt.

Das Leder entspricht bezüglich PCP-Gehalt und AZO Farbstoffen der Chemikalienverbotsordnung Abschnitt 15 vom 14.10.1993 bzw. der 2. Verordnung zur Änderung der Bedarfsgegenständeverordnung vom 15.07.1994 der Bundesrepublik Deutschland. Der Grenzwert von 5 mg PCP/kg wird nicht überschritten.

Außerdem bestätigen wir, dass in unseren Ledern Chrom-6 nicht nachweisbar ist.

*Standard upholstery leather is a corrected and chrome tanned leather from European raw material. Tanning and dyeing is made in Germany.*

*In regard to the content of PCP and the AZO coloring, this leather complies with the current chemicals prohibition regulation part 15, dated 14.10.1993 and with the second ordinance dated 15.07.1994 amending the Consumer Goods Ordinance of the Federal Republic of Germany. The maximum permissible value of 5 mg PCP/kg is not exceeded.*

*Chrom-6 is not detectable in the leather.*