


Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH Brandstücken 20 22549 Hamburg Tel.: 040 / 39 10 68 – 0 Fax: 040 / 39 10 68 - 29	Spezifikationen gemäß der Angaben unseres Lieferanten <i>Specifications in accordance with the details of our supplier</i>	
--	---	---

Prince Kunstleder / imitation leather

Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirements</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,45 ± 0,2	DIN EN ISO 2286-3
Flächengewicht / <i>weight per unit area</i>	g/m ²	535 ± 50	DIN EN ISO 2286-2
Höchstzugkraft / <i>tensile test</i>			DIN EN ISO 1421
längs / <i>length</i>	N	≥ 150	
quer / <i>across</i>	N	≥ 150	
Weiterreißkraft / <i>tear strength</i>			DIN EN ISO 4674-1 B
längs / <i>length</i>	N	≥ 25	
quer / <i>across</i>	N	≥ 20	
Abriebwerte Martindale / <i>martindale abrasion</i>	cycles	30.000	DIN EN ISO 5470-2
Reibechtheit / <i>fastness to rubbing</i>			DIN EN ISO 105-X 12
trocken / <i>dry</i>	GM-Stu	≥ 4,5	
nass / <i>wet</i>	GM-Stu	≥ 4,5	
Farboberfläche / <i>color surface</i>			DIN EN ISO 105-X 12
trocken / <i>dry</i>	GM-Stu	≥ 4,5	
nass / <i>wet</i>	GM-Stu	≥ 4,5	
Lichtechtheit / <i>light fastness</i>	Note / <i>class</i>	≥ 5	DIN EN ISO 105-B02