

Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20
22549 Hamburg
Tel.: 040 / 39 10 68 – 0
Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der
Angaben unseres Lieferanten
*Specifications in accordance with
the details of our supplier*



Princess Kunstleder / imitation leather Phthalatfrei / phthalatfree

Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirements</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Zusammensetzung / <i>composition</i>	% % %	31 68 1	CO PVC PU
Flächengewicht / <i>unit weight</i>	g/m ²	610 ± 30	UNI 5114
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,2	
Warenbreite / <i>width</i>	cm	140	
Rollenlänge / <i>lengths of roll</i>	m	30	
Reißdehnung / <i>elongation at break</i>			UNI EN ISO 1421
Kette / <i>warp</i>	%	≤ 9	
Schuss / <i>woof</i>	%	≤ 16	
Zugfestigkeit / <i>tensile test</i>			UNI EN ISO 1421
Kette / <i>warp</i>	N	≥ 550	
Schuss / <i>woof</i>	N	≥ 350	
Reißfestigkeit / <i>tear strength</i>			ISO 4674-1
Kette / <i>warp</i>	N	≥ 50	
Schuss / <i>woof</i>	N	≥ 35	
Abriebwerte Martindale / <i>martindale abrasion</i>	cycles	≥ 51.200	ISO 5470-2
Lichteichtheit (Xenontest) / <i>light fastness</i>	Farbminderung *	6/7	ISO 105 B-02
Farbechtheit (mittlere Farbskala) / <i>color fastness (middle colorscale)</i>			
bei Schweiß / sauer / <i>sour</i> <i>to sweat</i>	Farbminderung * Abfärbung **	4/5 4/5	ISO 105 E-04
alkalisch / <i>alcaline</i>	Farbminderung * Abfärbung **	4/5 4/5	ISO 105 E-04
Bei Abrieb / trocken / <i>dry</i> <i>to abrasion</i> nass / <i>wet</i>	Abfärbung ** Abfärbung **	3/4 4/5	ISO 105 X-12
Brennprüfung / <i>flammability</i>		ok ok ok ok ok	EN 1021 1+2 UNI 9175 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 Part 1 (B2) IMO A.652 (16) Part 8

* reduction of color

** fading