

Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20
22549 Hamburg
Tel.: 040 / 39 10 68 – 0
Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der
Angaben unseres Lieferanten
*Specifications in accordance with
the details of our supplier*



Lady Kunstleder / imitation leather

Bezeichnung characteristic	Einheit unit	Anforderungen requirements	Prüfvorschrift test method
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,1 ± 0,1	DIN EN ISO 2286
Flächengewicht / <i>weight per unit area</i>	g/m ²	610 ± 50	DIN EN ISO 2286
Trennkraft / <i>adhesion</i>	längs / <i>length</i>	N	DIN EN ISO 2411
	quer / <i>across</i>	N	
Reißkraft / <i>tensile strength</i>	längs / <i>length</i>	N	DIN EN ISO 1421
	quer / <i>across</i>	N	
Reißdehnung / <i>elongation</i>	längs / <i>length</i>	%	DIN EN ISO 1421
	quer / <i>across</i>	%	
Weiterreißkraft / <i>tear strength</i>	längs / <i>length</i>	N	DIN 53356
	quer / <i>across</i>	N	
Stichausreißkraft / <i>stitch burst strength</i>	längs / <i>length</i>	N	DIN EN ISO 23910
	quer / <i>across</i>	N	
Dauerknickverhalten / <i>flexion</i> Normalklima <i>normal temperature</i> - 10°C	längs / <i>length</i>	Knickungen / <i>flexes</i>	DIN 53359
	quer / <i>across</i>		
	längs / <i>length</i>	Knickungen / <i>flexes</i>	DIN 53359
Wasserdichtheit / <i>water proofness</i>	cm WS	200	DIN EN 20811
Lichtechtheit / <i>light fastness</i>	Note / <i>class</i>	≥ 6	DIN EN ISO 105-B02
Reibechtheit / <i>fastness to abrasion</i>	Note / <i>class</i>	≥ 4	DIN EN ISO 105-X12 DIN EN 20105-A02
Abriebwerte Martindale / <i>martindale abrasion</i>	cycles	≥ 100.000	DIN EN ISO 5470-2
Kältebeständigkeit <i>low temperature resistance</i>	°C	- 20	DIN 53361
Salzwasserbeständigkeit / <i>fastness to salt water</i>		ok	DIN 53521
Zytotoxizität / <i>cytotoxicity</i>		ok	DIN EN ISO 10993-5
Brennprüfung / <i>flammability</i>		ok	EN 1021 (Part 1 + 2) IMO FTPC (Part 8)
		ok	