

Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20
22549 Hamburg
Tel.: 040 / 39 10 68 – 0
Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der
Angaben unseres Lieferanten
*Specifications in accordance with
the details of our supplier*



skai Palena

Bezeichnung characteristic	Einheit unit	Anforderungen requirements	Prüfvorschrift test method
Flächengewicht / <i>unit weight</i>	g/m ²	700 ± 50	DIN EN ISO 2286-2
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,3 ± 0,2	DIN EN ISO 2286-3
Abriebwerte Martindale / <i>martindale abrasion</i>	cycles	50.000	DIN EN ISO 5470-2
Höchstzugkraft / <i>tensile test</i> längs / <i>lengthwise</i> quer / <i>crosswise</i>	N	240 150	DIN 53354
Weiterreifestigkeit / <i>tear strength</i> längs / <i>lengthwise</i> quer / <i>crosswise</i>	N	15 10	DIN 53356
Reibechtheit / <i>rubbing fastness</i> trocken / <i>dry</i> nass / <i>wet</i>	GM-Stu	3,5 4,0	DIN EN ISO 105-X 12
Lichtechtheit / <i>light fastness</i>	Stufe / <i>class</i>	5,0	DIN EN ISO 105-B02

Flammschutzübersicht / flame retardants standards		
	x	MVSS302, DIN 75200, ISO 3795
	x	DIN 53438 (Part 2)
		DIN 4102 (Part 1, B1)
	x	DIN 4102 (Part 1, B2)
	x	EN 1021-1
	x	EN 1021-2
	x	UNI 9175 – Classe 1(M)
	x	BS 5852 IS-0
	x	BS 5852 IS-1
		BS 5852 IS-5
		NF P92-503 (M1)
	x	NF P92-503 (M2)
	x	ÖNORM B3825 ÖNORM B3800 Part 1
		IMO FTPC Part 8
	x	FAR 25853 12s