

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH Brandstücken 20 22549 Hamburg Tel.: 040 / 39 10 68 – 0 Fax: 040 / 39 10 68 - 29	Spezifikationen gemäß der Angaben unseres Lieferanten <i>Specifications in accordance with the details of our supplier</i>	
--	---	---

Royal + Royal TEC Polsterleder / upholstery leather

Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirements</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,3 – 1,4	
Abriebfestigkeit / <i>rubbing fastness</i> Sollwerte / <i>recommended values:</i> trocken / <i>dry</i> nass / <i>wet</i> alkalisch / <i>alkaline</i>	1000 Touren 500 Touren 50 Touren	5 4 4	DIN EN ISO 11640
Haftung / <i>adhesion</i>	N/10mm	> 2,5	IUF 470/ISO 11644
Lichtechtheit / <i>light fastness</i>		> 6 - 7	DIN EN ISO 105-B 02
Dauerknickverhalten / <i>flexion</i> 30.000 Knickungen / <i>flexes</i>		keine Veränderung/ <i>without cracking</i>	DIN 53351
Weiterreißkraft / <i>tear strength</i>	N/mm	> 20	DIN 53329
Brennprüfung / <i>flammability</i>			DIN EN 1021 Teil 1+2 ISO 8191-1 BS 5852 source 3 California TB 117 (Draft 02/2002)

TEC I	Zusätzlicher Flammschutz wahlweise für: / <i>additional flame protection alternatively for:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Flugzeuge / <i>airplane</i> FAR 25.853 a+b • Boote und Schiffe / <i>boats and ships</i> IMO A.652 (16) • Objektbereich / <i>contract furnishing</i> B1 / B2 / EMPA (5.3) / BS 5852 (1990) crib 5 • andere auf Anfrage / <i>others upon request</i>
TEC II	Schutz- und Wasserschutzrüstung / <i>additional dirt- and water protection</i>
TEC III	Reduzierte Stärke/Gewicht / <i>reduced thickness/weight</i> Zusätzlich lieferbar in anderen Stärken: 1,0 – 1,3 mm / <i>additional delivery in different thickness: 1,0 – 1,3 mm</i>
TEC IV	Lederschrumpfung / <i>leather preshrinking</i> Verbesserung des Schrumpfverhaltens durch Wärmebehandlung / <i>improved shrinking because of heattreat</i> <ul style="list-style-type: none"> • für temperaturbeständige Passform (z.B. Armaturenbretter) / <i>for temperatured key form (e.g. dashboard)</i> • Maßverlust durch Schrumpfung 2 – 3 % / <i>measure consumption because of shrinking: 2 – 3 %</i>
TEC V	Strukturprägung / <i>grain embossing (size of embossing)</i> <ul style="list-style-type: none"> • in allen Royalfarben in halben Häuten / <i>in all Royal colours, for technical reasons only half hides (halves)</i> • Prägung quer zur halben Haut mit Breiten von 90 – 150 cm je nach Prägung / <i>the embossing is done across the hide, depending on the area of the hide, a width of approx. 90 - 150 cm</i> • alle 90 – 100 cm in der Länge ist der Stoß der Prägeplatten zu sehen / <i>the joint oft the embossing plate can be seen every 90 - 100 cm along the length of the hide</i> Varianten: V1 nur geprägt / <i>only embossed</i> Versions: V2 geprägt mit Glanz gewischt / <i>embossed and wiped for shine</i> V3 mit Farbe gewischt, Kuppe dunkel / <i>embossed, wiped with colour, embossed heads dark</i> V4 mit Farbe gewischt, Kuppe hell / <i>embossed, wiped with colour, embossed heads bright</i>