


<p>Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH Brandstücken 20 22549 Hamburg Tel.: 040 / 39 10 68 – 0 Fax: 040 / 39 10 68 - 29</p>	<p>Spezifikationen gemäß der Angaben unseres Lieferanten</p> <p><i>Specifications in accordance with the details of our supplier</i></p>	
--	--	---

Alcantara Pannel (Code: 5002, 5012)

Bezeichnung characteristic	Einheit unit	Anforderungen requirements	Prüfvorschrift test method
Zusammensetzung / <i>composition</i> Alcantara	%	68 32	Polyester Polyurethane
Dicke / <i>thickness</i>	mm	0,83	
Flächengewicht / <i>unit weight</i>	g/m ²	230	UNI EN 29073-1
Breite / <i>width</i>	cm	≥ 142	
Bruchlast / <i>breaking load</i> längs / <i>lengthwise</i> quer / <i>transversal</i>	N N	≥ 220 ≥ 170	UNI EN 29073-3
Abriebwerte Martindale / <i>wear resistance</i> Endpunkt / <i>end point</i>	Cycles (*) Cycles	≥ 30.000 ≥ 150.000	UNI EN ISO 12947-1/2/3/4
Farbechtheit / <i>colour fastness</i> bei Licht / <i>to light</i> xenotest beta	grey scale	≥ 3	VDA 75202 (2 Fakra)
Reibechetheit / <i>to rubbing</i> trocken / <i>dry</i> nass / <i>wet</i>	white scale white scale	≥ 4 ≥ 3/4	UNI EN ISO 105-X12

(*) Keine signifikanten Veränderungen der Oberfläche / *no significant change in surface appearance*