

Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20
22549 Hamburg
Tel.: 040 / 39 10 68 - 0
Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der
Angaben unseres Lieferanten
*Specifications in accordance with
the details of our supplier*



Alcantara Multilayer

Bezeichnung characteristic	Einheit unit	Anforderungen requirements	Prüfvorschrift test method
Zusammensetzung / <i>composition</i> Alcantara	% %	71 ± 4 29 ± 4	Polyester Polyurethane
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,2 ± 0,2	
Flächengewicht / <i>unit weight</i>	g/m ²	390 ± 60	EN 29073-1
Breite / <i>width</i>	cm	142	
Bruchlast / <i>breaking load</i> längs / <i>lengthwise</i> quer / <i>crosswise</i>	N/5cm N/5cm	600 400	EN ISO 13934-1
Weiterreißkraft / <i>tear resistance</i> längs / <i>lengthwise</i> quer / <i>crosswise</i>	N N	30 30	EN ISO 13937-3
Abriebwerte Martindale / <i>martindale abrasion</i> 12kPa Endpunkt / <i>end point</i>	cycles cycles	20.000 (*) 150.000	EN ISO 12947-4 EN ISO 12947-2
Bindekraft / <i>cohesion</i>	N	12	EN ISO 2411
Farbechtheit / <i>colour fastness</i> (**) bei Licht / <i>to light</i>	grey scale (1-5)	3	VDA 75202
Reibecktheit / <i>to rubbing</i> trocken / <i>dry</i> nass / <i>wet</i>	white scale (1-5) white scale (1-5)	4 3	EN ISO 105-X12

(*) Leichte Veränderungen im Aussehen der Produktoberfläche / *slight change in the appearance of product surface*

(**) Schattierungen sind bei dieser Qualität, aufgrund der Prozesstechnologie, möglich /
shade variations, due to the process technology, are possible on this quality