

Hans Reinke
 Handelsgesellschaft mbH
 Brandstücken 20
 22549 Hamburg
 Tel.: 040 / 39 10 68 - 0
 Fax: 040 / 39 10 68 - 29

Spezifikationen gemäß der
 Angaben unseres Lieferanten
*Specifications in accordance with
 the details of our supplier*



Xtreme Möbelleder / upholstery leather

Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirements</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke / <i>thickness</i>	mm	1,3 – 1,4	
Hautgröße circa / <i>average size circa</i>	m²	5,3	
Abriebfestigkeit / <i>rubbing fastness</i> Sollwerte / <i>recommended values:</i> trocken / <i>dry</i> 500 Touren nass / <i>wet</i> 200 Touren alkalisch / <i>alkaline</i> 50 Touren		5 4 4	DIN EN ISO 11640
Haftung/ <i>adhesion</i>	N/10mm	> 2,5	IUF 470 / ISO 11644
Lichtechtheit / <i>light fastness</i>	Note/ <i>class</i>	> 5	DIN EN ISO 105-B 02
Dauerknickverhalten / <i>flexion</i> 30.000 Knickungen / <i>flexes</i>		keine Veränderung/ <i>without cracking</i>	DIN 53351
Weiterreißkraft / <i>tear strength</i>	N/mm	> 20	DIN 53329
Brennprüfung / <i>flammability</i>			DIN EN 1021 Teil 1+2 ISO 8191-1 BS 5852 source 3 California TB 117 (Draft 02/02)